

SPECYFIKACJA DOSTĘPNYCH KLAS

Specyfikacja klasy SELECT

- Przewaga elementów o nieznacznie zróżnicowanym usłojeniu
- Jednolita kolorystyka
- Brak bieli i innych wad
- Dopuszczalne jest max do 2% deszczulek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt 4.1).
- Dopuszczalne jest występowanie zdrowych sęków do 10mm.
- Brak śladów po owadach drzewnych
- Końce desek bez uszkodzeń i wyraźnych pęknięć
- Brak jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych
- Dopuszczalne jest występowanie sęków zepsutych do max 1mm średnicy

Specyfikacja klasy RUSTICAL

- Dowolne usłojenie materiału
- Niewypadające czarne sęki, mocno przytwierdzone o średnicy do 35mm
- Dozwolone sęki o średnicy do 55mm
- Dozwolone sęki szpachlowane
- Naturalne przebarwienie drewna
- Sporadyczny biel i rdzeń
- Brak śladów po owadach drzewnych
- Kolorystyka żywa i kontrastowa
- Pęknięcia powierzchniowe dopuszczalne
- Dozwolone pęknięcia piorunowe